



Europäisches Patentamt

(19)

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 573 847 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
17.03.1999 Patentblatt 1999/11

(51) Int. Cl.⁶: C04B 24/38

(21) Anmeldenummer: 93108558.3

(22) Anmeldetag: 27.05.1993

(54) Verwendung von carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- oder
Methylhydroxypropylcelluloseethern und daraus erhältliche Zementmischungen

Use of carboxymethylated methylhydroxyethyl or methylhydroxypropyl cellulose ethers and
cementitious compositions obtainable thereof

Utilisation des éthers de méthylhydroxyéthyl cellulose ou méthylhydroxypropylcellulose
carboxyméthylés et compositions de ciment résultantes

(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE DE ES FR IT PT

(30) Priorität: 06.06.1992 DE 4218737

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
15.12.1993 Patentblatt 1993/50

(73) Patentinhaber: Clariant GmbH
65929 Frankfurt am Main (DE)

(72) Erfinder:

- Bartz, Uwe
W-6227 Oestrich-Winkel (DE)
- Dönges, Reinhard, Dr.
W-6232 Bad Soden/Ts (DE)
- Klehr, Heiner
W-6500 Mainz (DE)

(56) Entgegenhaltungen:

EP-A- 0 117 431 DE-A- 3 910 730
GB-A- 2 080 812 US-A- 4 707 187

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

EP 0 573 847 B1

Beschreibung

[0001] In der Baustoffindustrie werden zum Mauern, Verputzen, Kleben, Spechteln und Restaurieren Kalkhydrat- und Zementmischungen eingesetzt. Zur Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens setzt man den Kalkhydrat- und Zementmischungen wasserlösliche Polymere zu, mit denen ein Wasserverlust der Kalkhydrat- und Zementmassen auf stark saugenden Untergründen vor dem Abbinden und damit eine ungenügende Durchhärtung oder Reißbildung des Putzes verhindert werden soll.

[0002] Bisher war es üblich als wasserlösliche Polymere nicht-ionische Celluloseether, wie Methylcellulose (MC), Hydroxyethylcellulose (HEC), Methylhydroxyethylcellulose (MHEC) oder Methylhydroxypropylcellulose (MHPC), zuzusetzen.

[0003] Die Wirkung der vorgenannten Celluloseether auf das Wasserrückhaltevermögen von Kalkhydrat- und Zementmischungen ist allerdings nur bei Temperaturen von weniger als 30°C gewährleistet; höhere Temperaturen - wie sie in mitteleuropäischen Breiten häufiger und in tropischen Breiten regelmäßig anzutreffen sind - führen zu einer störenden Abnahme des Wasserrückhaltevermögens.

[0004] Aus DE-A-39 10 730 ist die Verwendung von carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- oder Methylhydroxypropylcelluloseethern als Zusatz zu Gipsmischungen bekannt.

[0005] Weiterhin werden laut US-A-4 707 187 nicht-methylierte, im übrigen gleichermaßen modifizierte Celluloseether als Additive für Zementmischungen eingesetzt.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist die Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens von Kalkhydrat- und Zementmischungen bei Temperaturen von 30°C und darüber zu erreichen.

[0007] Trotz der hohen Calciumionenkonzentration in Kalkhydrat- und Zementmischungen und der bekannten Empfindlichkeit von Carboxymethylgruppen tragenden Celluloseethern gegenüber Calciumionen, hat sich überraschenderweise gezeigt, daß durch die Verwendung von carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- und Methylhydroxypropylcelluloseethern mit den nachstehend genannten Spezifikationen diese Aufgabe gelöst wird.

[0008] Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- und Methylhydroxypropylcelluloseethern mit einem DS_{Alkyl} von 1,0 bis 2,0, einem $DS_{Carboxyalkyl}$ von 0,005 bis 0,6 und einem $MS_{Hydroxyalkyl}$ von 0,05 bis 1 als Zusatz zu Kalkhydrat- und Zementmischungen.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften Ausföhrung der Erfindung weisen die carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- und Methylhydroxypropylcelluloseether folgende Substitutionsgrade auf: DS_{Alkyl} 1,3 bis 1,9, $DS_{Carboxyalkyl}$ 0,01 bis 0,1 und $MS_{Hydroxyalkyl}$ 0,05 bis 0,4.

[0010] Bevorzugt weisen die erfindungsgemäß zu verwendenden carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- und Methylhydroxypropylcelluloseether Viskositäten von 100 bis 300000 mPas (nach Höppler, 2 %ige wäßrige Lösung, 20°C) auf. Erfindungsgemäß werden die carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- oder Methylhydroxypropylcelluloseether in einer Menge von 0,001 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Trockengewicht der Mischung, eingesetzt. Üblicherweise werden die erfindungsgemäß zu verwendenden carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- und Methylhydroxypropylcelluloseether in Korngrößen von etwa 200 µm oder weniger eingesetzt. Es kommen auch Granulate mit einer Korngröße bis 700 µm zum Einsatz.

[0011] Ebenfalls Gegenstand der Erfindung sind Kalkhydrat- und Zementmischungen, die unter Verwendung von carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- bzw. Methylhydroxypropylcelluloseethern mit den obengenannten Spezifikationen erhältlich sind.

Die Kalkhydrat- und Zementmischungen können weiterhin übliche Hilfsstoffe und/oder Modifizierungsmittel enthalten. Typische Beispiele für Hilfsstoffe sind Hydrokolloide, Luftporenbildner, Kunststoffdispersionspulver, Hydrophobierungsmittel, Quellmittel, Füllstoffe und Leichtzuschlagstoffe, weiterhin Verflüssiger sowie Verzögerer oder Beschleuniger. Typische Beispiele für Modifizierungsmittel sind Stärke, Stärkeether und Polyacrylamide.

Es ist auch denkbar, die vorstehend genannten nicht-ionischen Celluloseether zu verwenden.

Typische Füllstoffe sind Quarzsand oder Kalksteinsand oder deren Mehle (Korngröße: 5 µm - 5 mm).

Die vorgenannten Hilfsstoffe sind dem Fachmann auf dem hier angesprochenen Gebiet der Kalkhydrat- und Zementmischungen bekannt.

[0012] Die Kalkhydratmischungen besitzen üblicherweise folgende Zusammensetzung:

95	-	19,999	Gew.-%	Quarzsand, Kalksteinsand und/oder deren Mehle
5	-	80	Gew.-%	Kalkhydrat
0,001	-	5	Gew.-%	Celluloseether
0	-	10	Gew.-%	Kunststoffdispersionspulver

(fortgesetzt)

0	-	5	Gew.-%	Leichtzuschlagstoffe
0	-	1	Gew.-%	Hydrophobiermittel
0	-	0,5	Gew.-%	Stärkeether
0	-	0,1	Gew.-%	Luftporenbildner

[0013] Die Zementmischungen besitzen üblicherweise folgende Zusammensetzung:

95	-	0	Gew.-%	Quarzsand, Kalksteinsand und/oder deren Mehle
5	-	99,999	Gew.-%	Zement
0,001	-	5	Gew.-%	Celluloseether

[0014] Die Kalkhydrat/Zementmischungen besitzen üblicherweise folgende Zusammensetzung:

95	-	19,889	Gew.-%	Quarzsand, Kalksteinsand und/oder deren Mehle
0,11	-	80	Gew.-%	Zement
0,11	-	80	Gew.-%	Kalkhydrat
0,001	-	5	Gew.-%	Celluloseether

[0015] Die vorstehend für die Kalkhydratmischungen genannten Hilfsstoffe können ebenfalls für Zement- und Kalkhydrat/Zementmischungen eingesetzt werden. Bevorzugt werden 3 - 40 Gew.-%, besonders bevorzugt 10 - 30 Gew.-% Zement in den Zementmischungen und Kalkhydrat/Zementmischungen und bevorzugt 3 bis 30 Gew.-%, besonders bevorzugt 10 - 20 Gew.-% Kalkhydrat in den Kalkhydrat- und Kalkhydrat/Zementmischungen eingesetzt.

[0016] Die Erfindung wird im folgenden anhand von bevorzugten Ausführungsbeispielen und Vergleichsbeispielen näher erläutert.

Die Prozentangaben bedeuten Gewichtsprozent.

[0017] Aus den jeweils zugehörigen Tabellen gehen die Einsatzmengen und die durch die anionische Substitution bewirkte Steigerung der Flocktemperatur hervor. Unter Flocktemperatur wird die Temperatur verstanden, bei der eine 1 %ige Lösung des Celluloseethers noch 50 % der bei Raumtemperatur gemessenen Transparenz aufweist.

Herstellungsbeispiel:

[0018] Herstellung von Methylhydroxyethylcarboxymethylcellulose (MHECMC) 162 g gemahlene Zellstoffe werden in einem Löffelmischer mit einer Lösung von Ätznatron in 200 ml Wasser alkalisiert. Anschließend wird Natriummonochloressigsäurelösung innerhalb von 5 Minuten hinzugegeben und 15 Minuten weiter gemischt. Nach Überführen in ein druckfestes Rührgefäß, Evakuieren und Überlagern mit Stickstoff, wird ein Gemisch von 1260 g Methylchlorid und 22 g Ethylenoxid aufgedrückt und bei einer Temperatur von 80 bis 90°C über einen Zeitraum von 60 Minuten verethert. Das erhaltene Produkt wird mit heißem Wasser weitgehend salzfrei gewaschen, getrocknet und für den Anwendungstest fein gemahlen. Produkte, die in heißem Wasser löslich sind, werden mit 80 gew.-%igem wäßrigem Isopropanol gewaschen.

[0019] Tabelle 1 zeigt die Kenndaten der Methylhydroxyethylcelluloseether (Vergleich) bzw. der hergestellten carboxymethylierten Derivate.

[0020] Herstellung von Methylhydroxyethylcarboxymethylcelluloseether (MHECMC) 3000 g Fichtenzellstoff werden in einem Reaktionsmischer mit 17 l 95 %igem Dimethylglykol suspendiert. Nach Überlagern mit Stickstoff wird mit 50 %iger Natronlauge (I) alkalisiert, wahlweise Natriummonochloracetat oder 80 %ige Monochloressigsäure untergemischt, Ethylenoxid zudosiert und 60 Minuten bei 80 bis 90°C verethert. Nach Zugabe einer zweiten Portion konzentrierter Natronlauge (II) wird mit Methylchlorid 60 Minuten bei 100°C umgesetzt. Das Suspensionsmittel wird anschließend abdestilliert und das Produkt einmal mit Wasser bei ca. 95°C gewaschen und anschließend mit 80

%igem wäßrigem Isopropanol nachgewaschen.

[0021] Tabelle 2 zeigt die Kenndaten des Methylhydroxyethylcelluloseethers (Vergleich) bzw. der hergestellten carboxymethylierten Derivate.

[0022] Herstellung von Methylhydroxypropylcarboxymethylcelluloseether (MHPCMC) 3000 g Fichtenzellstoff werden in einem Reaktionsmischer mit 17 l 95 %igem Dimethylglykol suspendiert. Nach Überlagern mit Stickstoff wird mit 50 %iger Natronlauge alkalisiert, 80 %ige Monochloressigsäure untergemischt, Propylenoxid zudosiert und 60 Minuten bei 80 bis 90°C vererht. Nach Zugabe einer zweiten Portion konzentrierter Natronlauge wird mit Methylchlorid 60 Minuten bei 100°C umgesetzt. Das Suspensionsmittel wird anschließend abdestilliert und das Produkt einmal mit Wasser bei ca. 95°C gewaschen und anschließend mit 80 %igem wäßrigem Isopropanol nachgewaschen.

[0023] Tabelle 3 zeigt die Kenndaten des Methylhydroxypropylcelluloseethers (Vergleich) bzw. der hergestellten carboxymethylierten Derivate.

[0024] Das Wasserrückhaltevermögen (WRV) der Kalkhydrat- und Zementmischungen gemäß der Erfindung und der zu Vergleichszwecken herangezogenen Kalkhydrat- und Zementmischungen wurde wahlweise analog zu DIN 18 555, Teil 7 (Prüfung von Mörteln mit mineralischen Bindemitteln) und analog zu ASTM C 91, wie folgt bestimmt:

DIN 18 555, Teil 7:
Zu 500 g Kalkhydrat- oder Zementgrundmischung werden definierte Mengen an carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- oder Methylhydroxypropylcelluloseethern gegeben. Die erhaltenen Mischungen werden innerhalb von 15 sec. in die erforderliche Menge Wasser von 20°C eingerührt und anschließend ca. 30 sec. mit einem Mörtelmischer bei mittlerer Geschwindigkeit weiter gerührt. Es wird soviel Wasser zugegeben, bis der hergestellte Frischmörtel eine Konsistenz aufweist, die einem Ausbreitmaß von 170 ± 5 mm entspricht (DIN 18555, Teile 2 und 8).

Zur Bestimmung des Wasserrückhaltevermögens wird ein Plastikring mit einem Innendurchmesser von 140 mm und einer Höhe von 12 mm verwendet, der auf einen Zellstoffkarton (Zuschchnitt 190 x 190 mm, Firma Schleicher & Schüll, Nr. 2727) aufliegt. Zwischen Plastikring und Zellstoffkarton befindet sich ein Faservlies (Durchmesser 185 mm, Firma Schleicher & Schüll, Nr. 0980). Für den eigentlichen Meßvorgang werden ca. 150 g der Kalkhydrat- oder Zementmischung direkt nach dem oben beschriebenen Anrühren innerhalb von 5 sec. in den Plastikring eingefüllt. Die oberstehende Kalkhydrat- oder Zementmasse wird mit einem Spatel abgestreift; die im Ring befindliche Menge wird durch Auswaage genau bestimmt. Innerhalb einer Saugzeit von 5 Min. zieht der Zellstoffkarton Wasser aus der Masse ab; die genaue Menge wird durch Rückwägung des feuchten Kartons bestimmt. Das Faservlies dient lediglich dem Zweck, daß man nach 5 Minuten Saugzeit die Kalkhydrat- bzw. Zementmasse besser vom Karton abnehmen kann.

Das Wasserrückhaltevermögen ist definiert als der prozentuale Anteil der verbleibenden Wassermenge im Verhältnis zur Gesamtmenge bei Versuchsbeginn.

ASTM C 91:

[0025] Hierbei wird über ein Vakuum den angemachten Baustoffmischungen Wasser entzogen. Der Trockenmörtel wird mit einer vorgegebenen Wassermenge in einem Labormischer angerührt. Mit dem angemachten Frischmörtel füllt man eine Nutsche und setzt sie einem Vakuum aus (Zementputz: 6700 Pa Differenzdruck, 15 min.; Fliesenkleber: 8000 Pa Unterdruck, 3 min.).

Das Wasserrückhaltevermögen ist definiert als der prozentuale Gehalt der verbleibenden Wassermenge im Verhältnis zur Gesamtwassermenge bei Versuchsbeginn.

[0026] Tabelle 4 zeigt die Zusammensetzung der eingesetzten Baustoffgemische (Gewichtsteile) und die Kenndaten der zu Vergleichszwecken eingesetzten Celluloseether.

Als Luftporenbildner wird [®]Hostapur OSB (Olefin sulfonat, Na-Salz) verwendet.

Der Stärkeether besitzt folgende Kenndaten: Hydroxypropylstärke, MS_{Hydroxypropyl}:0,5, Kornfeinheit: <200 µm, Viskosität: 20 mPaS (2 %ige Lösung, Höppler Viskosimeter 20°C).

Als Hydrophobiermittel wird Zinkstearat verwendet.

Als Kunststoffdispersionspulver wird [®]Mowilith DM 200p verwendet.

[0027] Die Tabellen 5 bis 7 zeigen das Wasserrückhaltevermögen der in den Baustoffgemischen eingesetzten Celluloseethern (MHPCMC und MHPCCMC).

[0028] Die Prüfung des Wasserrückhaltevermögens erfolgt bei 20°C und bei 40°C. Bei der höheren Temperatur wurde sowohl das Arbeitsgerät, die Trockenmischung als auch das Anmachwasser auf 40°C erwärmt.

[0029] Es bedeuten:

NaMCA = Natriummonochloracetat

MCE = Monochloressigsäure

EO = Ethylenoxid

MeCl = Methylchlorid

M = Methyl

EP 0 573 847 B1

HE = Hydroxyethyl
 CM = Na-Carboxymethyl
 MS = Molarer Substitutionsgrad
 DS = Durchschnittlicher Substitutionsgrad

Δ WRV = Abfall des Wasserrückhaltevermögens bei einer Temperaturerhöhung von 20 auf 40°C in Prozentpunkten.

Tabelle 1

Bsp. Nr.	Einsetzmenge		Substitutionsgrad			Salzgehalt %	Viskosität (mPas)(2%)	Flocktemp. (°C)
	NaOH (g)	NaMCA (g)	M	HE	CM			
1	100	2,92	1,44	0,16	0,011	0,1	39000	83
2	112	2,92	1,52	0,12	0,006	0,2	82000	80
3	134	2,92	1,71	0,14	0,014	0,2	16000	90
4	144	2,92	1,79	0,12	0,010	0,4	27000	88
5	154	2,91	1,88	0,12	0,009	0,0	40000	80
6	155	2,91	1,79	0,12	0,009	0,0	55000	80
7	112	5,83	1,59	0,13	0,012	0,3	53000	85
8	124	5,83	1,63	0,14	0,021	0,3	34000	>100
9	134	5,83	1,67	0,13	0,026	0,2	14000	>100
10	144	5,83	1,75	0,12	0,023	0,2	36000	98
11	144	5,83	1,83	0,13	0,032	1,2	41000	99
12	144	5,83	1,79	0,12	0,020	0,7	>100000	90
13	154	5,83	1,88	0,12	0,037	0,8	>100000	93
14	100	5,83	1,41	0,12	0,012	0,1	43000	84
15	156	5,83	1,90	0,12	0,020	0,0	>100000	87
16	158	11,70	1,88	0,12	0,033	1,0	>100000	93
17	154	14,70	1,80	0,13	0,050	0,0	>100000	98
Vergl.-Bsp. Nr.								
1	154		1,80	0,12	--		25000	68
2	154		1,74	0,12	--	0,1	21000	67

Tabelle 2

Bsp. Nr.	Einsatzmenge (g)					Substitutionsgrad			Salzgehalt (%)	Visk. (mPas) (1%)	Flocktemp. (°C)
	NaOH I	NaOH II	* = NaMCA # = MCE	EO	MeCl	M	HE	CM			
18	1450	2900	* 105	237	2722	1,67	0,25	0,036	0,8	5600	>100
19	1450	2900	* 105	237	2722	1,67	0,25	0,036	4,6	3000	>100
20	1524	3194	# 106	119	2900	1,67	0,11	0,034	0,4	5700	>100
21	1524	3194	# 106	119	2900	1,67	0,11	0,034	1,8	2000	>100
22	1600	3200	# 106	237	2900	1,59	0,21	0,028	0,4	3800	99
23	1600	3200	# 106	237	2900	1,59	0,21	0,028	3,4	1900	92
Ver- gleichs- bsp. Nr.											
3	1450	2680		320	2580	1,74	0,33		0,2	1600	77

Tabelle 3

Bsp. Nr.	Einsatzmenge (g)					Substitutionsgrad			Salzgehalt (%)	Visk. (1%)	Flocktemp. (°C)
	NaOH I	NaOH II	MCE	PO	MeCl	M	HP	CM			
24	1600	2900	106	313	2722	1,62	0,11	0,033	0,1	3000	>100
25	1600	2900	106	313	2722	1,62	0,11	0,033	3,8	2800	>100
26	1670	3200	159	313	2900	1,73	0,12	0,045	0,4	2700	>100
27	1670	3200	159	313	2900	1,73	0,12	0,045	5,4	2100	>100
Ver- gleichs- bsp. Nr.											
4	1450	2900	--	313	2722	1,66	0,13		0,3	4300	70

Tabelle 4: Zusammensetzung der eingesetzten Baustoffgemische (Gewichtsteile)

Komponenten	Fliesenkleber/ Baukleber	Kalk-/Zementputz	Einlagen- zementputz
Kalkhydrat	-	5	3
Portlandzement	40	13	15
Kalksandstein	-	40	9
Quarzsand	60	40	73
Perlite	-	2	-
Celluloseether	0,6	0,2	0,10 - 0,12
Luftporenbildner	-	0,015	0,01
Stärkeether	0,05	0,02	0,02
Hydrophobiermittel	-	-	0,3
Kunststoffdispersions- pulver	1,5	-	-
Wasser	30	22	20

Kenndaten der zu Vergleichszwecken eingesetzten Celluloseether

Vergleichsbsp.- Nr.	Art des Ethers	MS HE/HP	DS M	Viskosität (mPas) (2 %)
5	MHEC	0,13	1,5	60000
6	MHEC	0,10	1,8	30000
7	MHEC	0,22	1,5	60000
8	MHPC	0,16	1,5	40000

Tabelle 5

Wasserrückhaltevermögen (WRV) im Fliesenkleber/Baukleber (geprüft nach ASTM C 91)				
Bsp.-Nr.	Art des Ethers	WRV (%)		Δ WRV
		20°C	40°C	
11	MHECMC	99,6	99,2	0,4
26	MHPCMC	99,7	99,1	0,6
Vergleichsbsp.-Nr. 5	MHEC	99,2	86,1	13,1

Tabelle 6

Wasserrückhaltevermögen (WRV) im Kalk-/Zementputz (geprüft nach DIN 18 555, Teil 7)				
Bsp.-Nr.	Art des Ethers	WRV (%)		Δ WRV
		20°C	40°C	
11	MHECMC	95,5	93,7	1,8
26	MHPCMC	96,4	95,2	1,2
22	MHECMC	97,6	96,8	0,8
Vergleichsbsp.-Nr.				
4	MHPC	96,5	87,2	9,3
7	MHEC	95,7	92,1	5,6

Tabelle 7

Wasserrückhaltevermögen (WRV) im Einlagenzementputz (geprüft nach ASTM C 91)				
Beispiel-Nr.	Art des Ethers	WRV (%)		Δ WRV
		20°C	40°C	
1	MHECMC	98,7	94,4	4,3
2	MHECMC	94,8	94,7	0,1
3	MHECMC	91,6	91,5	0,1
8	MHECMC	94,2	93,6	0,6
10	MHECMC	95,5	95,5	0
11	MHECMC	97,5	97,2	0,3
12	MHECMC	98,9	98,8	0,1
18	MHECMC	98,7	98,4	0,3
20	MHECMC	99,0	97,7	1,3
22	MHECMC	95,7	95,0	0,7
24	MHPCMC	98,5	95,2	3,3
26	MHPCMC	97,4	96,3	1,1
27	MHPCMC	96,9	96,1	0,8
Vergleichsbep.-Nr.				
5	MHEC	98,9	89,4	9,4
6	MHEC	94,7	87,5	7,2
7	MHEC	98,4	93,7	4,7
8	MHPC	96,4	91,4	5,0

Patentansprüche

- Verwendung von carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- oder Methylhydroxypropylcelluloseethern mit einem DS_{Alkyl} von 1,0 bis 2,0, einem $DS_{Carboxyalkyl}$ von 0,005 bis 0,6 und einem $MS_{Hydroxyalkyl}$ von 0,05 bis 1 als Zusatz zu Kalkhydrat- und Zementmischungen.
- Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die carboxymethylierten Celluloseether einen DS_{Alkyl} von 1,3 bis 1,9, einen $DS_{Carboxyalkyl}$ von 0,01 bis 0,1 und einen $MS_{Hydroxyalkyl}$ von 0,05 bis 0,4 aufweisen.
- Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die carboxymethylierten Celluloseether eine Viskosität von 100 bis 300000 mPas (nach Höppler, 2 %ige wäßrige Lösung, 20°C) aufweisen.
- Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die carboxymethylierten Celluloseether in einer Menge von 0,001 bis 5 Gew.-%, insbesondere 0,05 bis 1 Gew.-%, bezogen auf das Trockengewicht der Kalkhydrat- oder Zementmischung verwendet werden.
- Kalkhydratmischung erhältlich unter Verwendung von carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- bzw. Methylhydroxypropylcelluloseethern gemäß Anspruch 1.
- Zementmischung erhältlich unter Verwendung von carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- bzw. Methylhydroxypropylcelluloseethern gemäß Anspruch 1.

7. Kalkhydrat/Zementmischung erhältlich unter Verwendung von carboxymethylierten Methylhydroxyethyl- bzw. Methylhydroxypropylcelluloseethern gemäß Anspruch 1.

Claims

1. The use of a carboxymethylated methyl hydroxyethyl cellulose ether or methyl hydroxypropyl cellulose ether having a DS_{alkyl} from 1.0 to 2.0, a $DS_{carboxyalkyl}$ from 0.005 to 0.6 and an $MS_{hydroxyalkyl}$ from 0.05 to 1 as an additive to mixtures of hydrated lime and cement.
2. The use as claimed in claim 1, wherein the carboxymethylated cellulose ether has a DS_{alkyl} from 1.3 to 1.9, a $DS_{carboxyalkyl}$ from 0.01 to 0.1 and an $MS_{hydroxyalkyl}$ from 0.05 to 0.4.
3. The use as claimed in claim 1 or 2, wherein the carboxymethylated cellulose ether has a viscosity from 100 to 300,000 mPas (according to Höppler, 2% aqueous solution, 20°C).
4. The use as claimed in any of claims 1 to 3, wherein the carboxymethylated cellulose ether is used in a quantity from 0.001 to 5% by weight, in particular 0.05 to 1% by weight, relative to the dry weight of the mixture of hydrated lime or cement.
5. A hydrated lime mixture obtainable by the use of a carboxymethylated methyl hydroxyethyl cellulose ether or methyl hydroxypropyl cellulose ether as claimed in claim 1.
6. A cement mixture obtainable by the use of a carboxymethylated methyl hydroxyethyl cellulose ether or methyl hydroxypropyl cellulose ether as claimed in claim 1.
7. A mixture of hydrated lime and cement obtainable by the use of a carboxymethylated methyl hydroxyethyl cellulose ether or methyl hydroxypropyl cellulose ether as claimed in claim 1.

Revendications

1. Utilisation d'éthers de méthylhydroxyéthyl- ou de méthylhydroxypropylcellulose carboxyméthylés avec un degré de substitution moyen DS_{alkyle} de 1,0 à 2,0, un $DS_{carboxyalkyle}$ de 0,005 à 0,6 et un degré de substitution molaire $MS_{hydroxyalkyle}$ de 0,05 à 1 comme additif pour des mélanges de chaux hydratée et de ciment.
2. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les éthers de cellulose carboxyméthylés présentent un DS_{alkyle} de 1,3 à 1,9, un $DS_{carboxyalkyle}$ de 0,01 à 0,1 et un $MS_{hydroxyalkyle}$ de 0,05 à 0,4.
3. Utilisation selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que les éthers de cellulose carboxyméthylés présentent une viscosité de 100 à 300000 mPas (selon Höppler, solution aqueuse à 2%, 20°C).
4. Utilisation selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisée en ce que les éthers de cellulose carboxyméthylés sont utilisés en une quantité de 0,001 à 5% en poids, en particulier de 0,05 à 1% en poids, par rapport au poids sec du mélange de chaux hydratée ou de ciment.
5. Mélange de chaux hydratée qu'on peut obtenir en utilisant des éthers de méthylhydroxyéthyl- ou de méthylhydroxypropylcellulose carboxyméthylés selon la revendication 1.
6. Mélange de ciment qu'on peut obtenir en utilisant des éthers de méthylhydroxyéthyl- ou de méthylhydroxypropylcellulose carboxyméthylés selon la revendication 1.
7. Mélange de chaux hydratée/ciment qu'on peut obtenir en utilisant des éthers de méthylhydroxyéthyl- ou de méthylhydroxypropylcellulose carboxyméthylés selon la revendication 1.